TUBERÍA FLEXIBLE TIPO “G”

MÁTERIAL	ALEACIÓN	DIÁMETRO	UNIÓN	SISTEMA
COBRE Cu	UNS C12200	1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16” 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”	Soldable C x C x C	Inglés Pulgadas

CARACTERÍSTICAS:

- Tubería en rollo sin costura con contenido mínimo de Cu del 99.9%
- Nueva presentación económica en 3.00 y 6.00 m.
- % Mínimo de Cu 99.9%; % de Fosforo (0.015-0.040)%
- Temple blando de recocido Suave (060).
- Dureza RF 50 Max.
- Expansión permitida del 40% del diámetro exterior.
- Producto 100% reciclable amigable con el medio ambiente.
- Producto libre de mercurio.
- Prueba de Eddy Current inspeccionado al 100%, espesor continuo.



CÓDIGO	DIÁM. EXT	LONGITUD	MASTER
267859	1/8”	15.24 m	15
267860	3/16”	15.24 m	15
267861	1/4”	15.24 m	12
267862	5/16”	15.24 m	10
267863	3/8”	15.24 m	10
267864	1/2”	15.24 m	6
267865	5/8”	15.24 m	3
267866	3/4”	15.24 m	2
308801	1/8”	18.29 m	15
308802	3/16”	18.29 m	15
308803	1/4”	18.29 m	12
308804	5/16”	18.29 m	10
308805	3/8”	18.29 m	10
308921	1/2”	18.29 m	6
308799	5/8”	18.29 m	3
308922	3/4"	18.29 m	2

CÓDIGO	DIÁM. EXT	LONGITUD	MASTER
316664	1/4”	3 m	12
316666	3/8”	3 m	10
316665	1/4”	6 m	12
316667	3/8”	6 m	10

APLICACIÓN

La tubería de cobre tipo “M” se utiliza para la conducción de agua fría y caliente en casa habitación, edificios y naves industriales. La identificación de esta tubería se utiliza con grabado bajo relieve a tinta roja a lo largo del tubo. Se fabrica bajo las normas ASTM B88 y NMX W018. Nuestras tuberías rígidas son fabricadas bajo las normas ASTM B88 y NMX-W018. Cumpliendo requerimientos de composición química, dureza, diámetro interior, diámetro exterior, espesor de pared y marcado.

Restricciones de uso tuberías de Cobre Rígido

• No utilice métodos mecánicos para sujeción, arrastre o agarre para manipular las tuberías de cobre Cu.
• Las tuberías de cobre rígidas del tipo “M” de IUSA están recomendadas para uso doméstico, comercial y de servicios.
• Mantenga siempre las tuberías en su empaque original bolsa plástica y/o caja de cartón corrugado en perfecto estado durante su almacenaje antes de ser comercializado y alejado de cualquier fuente de humedad, polvo o exposición extrema al intemperismo.
• Industrias Unidas S.A. de C.V Sugiere y recomienda condiciones de instalación en función a las ventajas y bondades del sistema, siempre en conformidad y cumplimiento a las normas NOM y NMX vigentes en el país, nunca será responsable del diseño y configuración de una instalación, ni tampoco de la mano de obra de instalación ya que estas no son ni serán suministradas por el fabricante.